

Produktdatablad

Casuhaft gold– gipsfærdigpuds

Produktbeskrivelse

casuhaft gold er en enkeltlaget gipsfærdigpuds med høj ydeevne til især indpudsnings- og renoveringsarbejde. casuhaft gold er en puds på gipsbasis med lettillæg (perlite) til den tørre inderside af vægge. Egnede til køkken og bad i privatboliger. Overfladen bliver sædvanligvis glattet, hvilket er muligt med en udførelse som underpuds til coating osv. casuhaft gold anbefales særligt til håndforarbejdning. Må ikke anvendes på betongulve. Hertil anvendes casuhaft rot.

> Tekniske data og egenskaber

Standardisering	Gipspuds B4 efter EN 13279
Trykfasthed	> 2,5 N/mm ²
Bøjningsstyrke	> 1,0 N/mm ²
E-modul	< 2 kN/mm ²
Ydeevne efter norm	ca. 1.100 l/t ca. 110 m ² ved 10 mm påføringstykkelse ca. 1,7 m ² for hver 15 kg-sæk
Forbrug	ca. 9 kg/ m ² ved 10 mm påføringstykkelse
Vandbehov	ca. 9 l for hver 15 kg-sæk
Varmeledsevne (tabelværdi)	$\lambda_R=0,32$ W/mK
Jordpartikler	0 – 1 mm
Vanddampdiffusionsmodstandstal	$\mu < 8$
Brandforhold	Byggematerialeklasse A 1, ikke brændbar

> Logistik og sikkerhed

Levering	sæk
Lageringsevne	casuhaft gold i sække kan opbevares 6 måneder fra produktionsdatoen ved tør og beskyttet lagring...
Sikkerhedsanvisning	Se sikkerhedsdatablad

> CE-mærkning



CASEA GmbH
Pontelstraße 3
99755 Ellrich
Deutschland

05
CASEA-114 170
EN 13279-1: 2008
EN 13279-1 – B4
Puds til gulve og vægge inde i bygninger

Brandforhold	A1
Varmegennemtrængningsmodstand	NPD
Lyddæmpning	NPD
Farlige substanser	NPD

NPD-egenskab ikke formidlet, ikke relevant (No Performance Determined)

Oplysninger

Dette produktdatablad har til formål at rådgive og erstatter alle tidligere produktdatablade. Indholdet er dog ikke juridisk bindende.

Underlag

casuhaft gold kan påføres murværk af alle typer, på beton og på pudsunderlag. Pudsunderlaget skal være tørt, rent, fast og fri for skillemidler. Restfugtigheden skal være under 3 %. På betonoverflader, særligt på glatte og svagt sugende betonoverflader anbefaler vi casuprim HB som grunder.

Forarbejdning og forarbejdningstid

casuhaft gold bliver normalt forarbejdet i hånden. Ved forarbejdningen i hånden hælder man casuhaft gold op i et rent blandingskar fyldt med klart og frisk vand og rører pudsen, til den er fri for klumper. En tyndere konsistens forlænger arbejdstiden, en stivere konsistens forkorter arbejdstiden.

Pudsen bliver påført jævnt i en passende tykkelse og efter tørring genpåføres, filtes og glattes. Forarbejdningstiden fra blanding til endelig bearbejdning er ca. 60 til 90 minutter.

Forarbejdningstiden er dog afhængig af pudsens konsistens, omgivelsestemperaturen og underlagets sugsevne.

For yderligere information,

kontakt venligst:

CASEA GmbH
Pontelstraße 3
99755 Ellrich
Deutschland
T +49 36332 89-100
F +49 36332 89-202
info@casea-gips.de
casea-gips.de

A company of the
REMONDIS Group

Vigtigt

- der må ikke iblandes fremmedstoffer
 - vær opmærksom på standardpudsetykkelser
 - må ikke forarbejdes under +5 °C eller over +35 °C, gældende for henholdsvis underlagets temperatur og omgivelsestemperaturen
 - ved materialeskift i underlaget skal bevæbning indlejres
 - ved forarbejdning skal de alment anerkendte regler for teknik tages i betragtning
 - må ikke forarbejdes i to lag
 - ved beton og andre svagt sugende underlag skal der anvendes en gips-grunder eller en egnet underlagsforberedelse
 - må ikke anvendes til betongulve
 - ved anvendelse som underpuds til fliser eller tunge coatninger skal der ikke glattes eller filtes men bare trækkes skarpt op efter påføringen.
- Vejledning til bortskaffelse: GISCODE: CP 1; WGK: 1; driftsmiddelsikkerhedsforordning bortfalder