

UTHERM Floor LE

Isoleringsplade til gulve

Floor LE er en højeffektiv, fast PIR-isoleringsplade i Euroclass E. Pladen er belagt på begge sider med gastæt aluminium-kompositfolie og et fortrykt rudemønster.

Anvendelses-område Isoleringsplade til gulve

Isolering Polyisocyanurat (PIR)
Deklareret lambda-værdi (λ_p): 0,022 W/m.K


Belægning LE : belægning i gastæt aluminium-kompositfolie

Dimensioner Standard : 1200 x 600 mm eller 2400 x 1200 mm

Kanter Lige kanter



lambda-værdi:
0,022
 W/m.K




Isolering-tykkelse [mm]	R _{0,iso} VÆRDI [m ² K/W] CE	Plader pr. pakke	m ² pr. pakke	Plader pr. palle	m ² pr. palle	m ² fuld lastbil [= 22 pal.]	på lager	på anmodning*
Floor LE: 1200 x 600 mm								
20	0,90	24	17,28	240	172,80	3.801,60	✓	
30	1,35	16	11,52	160	115,20	2.534,40	✓	
40	1,80	12	8,64	120	86,40	1.900,80	✓	
50	2,25	10	7,20	100	72,00	1.584,00	✓	
55	2,50	9	6,48	90	64,80	1.425,60	✓	
60	2,70	8	5,76	80	57,60	1.267,20	✓	
70	3,15	7	5,04	70	50,40	1.108,80		✓
80	3,60	6	4,32	60	43,20	950,40	✓	
90	4,05	5	3,60	50	36,00	792,00		✓
100	4,50	5	3,60	50	36,00	792,00	✓	
120	5,45	4	2,88	40	28,80	633,60	✓	
140	6,35	3	2,16	36	25,92	570,24		✓
160	7,25	3	2,16	30	21,60	475,20		✓
180	8,15	2	1,44	24	17,28	380,16		✓
200	9,05	2	1,44	24	17,28	380,16		✓

Isolering-tykkelse [mm]	R _{0,iso} VÆRDI [m ² K/W] CE	Plader pr. pakke	m ² pr. pakke	Plader pr. palle	m ² pr. palle	m ² fuld lastbil [= 11 pal.]	på lager	på anmodning*
Floor LE: 2400 x 1200 mm								
30	1,35	16	46,08	80	230,40	2.534,40		✓
40	1,80	12	34,56	60	172,80	1.900,80		✓
50	2,25	10	28,80	50	144,00	1.584,00		✓
60	2,70	8	23,04	40	115,20	1.267,20		✓
70	3,15	7	20,16	35	100,80	1.108,80		✓
80	3,60	6	17,28	30	86,40	950,40		✓
90	4,05	5	14,40	25	72,00	792,00		✓
100	4,50	5	14,40	25	72,00	792,00		✓
120	5,45	4	11,52	20	57,60	633,60		✓
140	6,35	3	8,64	18	51,84	570,24		✓
160	7,25	3	8,64	15	43,20	475,20		✓

* Mindste bestillingsmængder og særlige betingelser ifølge aftale

TEKNISKE EGENSKABER

Deklareret varmeledningsevne: λ_D ifølge EN 13165:2012+A2:2016	0,022 W/m.K
Kompressionsstyrke ved 10% deformation: CS(10/Y)150 ifølge EN 826	≥ 150 kPa (1,5 kg/cm ²)
Trækstyrke lodret	TR80 ≥ 80 kPa
Dimensionsstabilitet under specifikke temperatur- og fugtforhold 48h, 70°C, 90%RH 48h, -20°C	DS(70,90)3: $\Delta\epsilon_{l,b} \leq 2$ / $\Delta\epsilon_d \leq 6$ DS(-20,-)1: $\Delta\epsilon_{l,b} \leq 1$ / $\Delta\epsilon_d \leq 2$
Deformation under trykbelastning og temperaturforhold	DLT(2) $\leq 5\%$
Densitet af PIR-skummet	32 kg/m ³ \pm 3 kg/m ³
Dampdiffusionsmodstandsfaktor PIR-skum (μ)	50-100
Reaktion ved brand	E ifølge EN 13501-1
Langsigtet vandabsorption	WL(T)2 ifølge EN 13165 < 2%



Attester	
CE	λ 0,022 W/m.K
DOP	Utherm Floor LE v3
EPD	B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN